



Čištění a ošetřování

Technický list

04/2023



## STEINSIEGEL

Glazura na kámen

### Vlastnosti:

- bezbarvý uzavírací povlak sametového lesku
- snadná údržba
- odolný proti otěru, snadno obnovitelný film
- nežloutne
- odolný proti posypové soli

### Oblast použití:

Přípravek Steinsiegel obnovuje barvu a strukturu („mokrý vzhled“) a usnadňuje ošetření přírodního a umělého kamene, vymývaného betonu, teraca, mramoru, desek ze solnhoferského vápence, břidlice atd.

### Pracovní postup:

#### Podklad:

Podklad musí být suchý, čistý a nasákavý. Nečistoty odstraňte přípravkem Knauf Öl- und Fettentferner. Není vhodný pro leštěné ani silně zatížené plochy. Nanáší se pouze na naprosto suché plochy. Venkovní plochy musí být chráněny proti dešti a vysoké vlhkosti.

#### Postup při použití:

Přípravek Steinsiegel nanášíte stejnoměrně štětcem.

#### Doplňující informace:

Při nanášení zajistěte dostatečné větrání. Přípravek obsahuje organická rozpouštědla. Po zaschnutí nedochází k dalšímu odpařování rozpouštědel. Před použitím je vhodné přípravek odzkoušet na materiálu mimo pohledovou plochu. Tento výrobek obsahuje xylol. Uložte ho mimo dosah dětí. Používejte výhradně v dobře větraných místnostech. Přípravek nevylévejte do kanalizace. Při zasažení očí nebo spolknutí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

**Hasicí prostředek:** CO<sub>2</sub> práškový nebo pěnový.

**Likvidace:** Obaly od přípravků se musí likvidovat jako zvláštní odpad a nesmí se likvidovat s domovním odpadem.

### Technická data

Teplota zpracování:	cca 10 až 25 °C
Doba schnutí:	cca 60 min.
Spotřeba:	1 l dostačuje na 5 až 10 m <sup>2</sup> v závislosti na nasákavosti podkladu

#### Skladování:

Skladovat v chladu a suchu, v uzavřené nádobě, při teplotě max. 25 °C, nejvýše po dobu 4 let.

#### Balení a expedice:

Balení: dóza 1 litr, dóza 5 litrů

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel. +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ [www.knauf.cz](http://www.knauf.cz)

▶ [info-cz@knauf.com](mailto:info-cz@knauf.com)

**KNAUF Praha, spol. s r. o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00**

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstruktivní, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za návržení a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby.

Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.