



Omítky pro ruční a strojní zpracování

Technický list

05/2023



## ALABASTERGIPS

Štukatérská sádra

### Vlastnosti:

- Odolná proti oděru
- Výborná přilnavost
- Rychle vytvrzující
- Vysoká pevnost
- Nízká rozpínavost

### Popis produktu

Knauf Alabastergips je přírodní čistá, jemně mletá sádra.

### Použití:

Knauf Alabastergips se používá pro provádění speciálních štukatérských prací, výrobu sádrových forem a odlitků, speciální sádrové stavební prvky a pro provádění opravářských prací.

### Zpracování:

#### Příprava:

- Do čisté nádoby vlijte přiměřené množství vody.
- Vsypte Knauf Alabastergips a dobře promíchejte.
- Míchejte vždy jen tolik materiálu, který stihnete zpracovat.
- Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C (vzduch, materiál, podklad).

#### Poznámky:

- Ke směsi nesmí být přimíchávány jiné materiály, protože mohou výrazně změnit konečné vlastnosti produktu.
- Do již tuhnutí materiálu nepřidávejte vodu, ani se jej nepokoušejte znovu rozmíchat.
- Použité nářadí ihned omyjte čistou vodou. Zbytky zatvrdlé sádry na nářadí, mohou výrazně zkrátit dobu tuhnutí nové namíchané směsi.

### Bezpečnostní pokyny a ochrana zdraví:

Používejte vhodný oděv, pomůcky a ochranné rukavice. Zamezte styku s kůží a očima. Maximálně zamezte tvorbě a šíření prachu. Při práci nejezte, nekuřte. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a hned konzultujte s očním lékařem. Akutní ohrožení lidského zdraví se za normálních podmínek používáním nepředpokládá. Vždy se seznamte s informacemi v Bezpečnostním listu tohoto produktu, viz [www.knauf.cz](http://www.knauf.cz). Ve vytvrzeném stavu je materiál fyziologicky a ekologicky nezávadný.

### Skladování a manipulace:

#### Doba použitelnosti:

Pytlovaný materiál zpracujte do 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

#### Podmínky skladování:

Skladujte v suchém prostředí na dřevěném roštu, chraňte před vzdušnou vlhkostí, max. možná relativní vlhkost vzduchu je 75%. V opačném případě může dojít ke změnám zpracovatelských nebo užitných vlastností produktu.

### Technická data

**Jsou stanoveny za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.**

Zrnitost:	do 0,2 mm	Doba tuhnutí:	cca 5 - 10 min.
Pevnost v tlaku:	> 6 N/mm <sup>2</sup>	Sypná hmotnost:	cca 1000 kg/m <sup>3</sup>
Pevnost v tahu za ohybu:	> 3 N/mm <sup>2</sup>	Vydatnost:	100 kg = cca 80 l čerstvé malty

### Balení a expedice:

#### Pytlovaný na paletách:

Balení: 25 kg

#### Zajištění kvality:

#### Výroba dle norem:

Speciální sádrová směs vyráběná podle ČSN EN 13279-1, pro kterou výrobce volí složení a výrobní postup tak, aby byly zajištěny předepsané vlastnosti směsi. Na výrobek je vydáno Prohlášení o vlastnostech, které prokazuje shodu s normou a přílohou ZA normy ČSN EN 13279-1. Výrobek nese označení **CE**.

#### Výstupní kontrola:

Kvalita produktu je průběžně kontrolována v laboratoři výrobního závodu. Ve výrobě je provozován certifikovaný systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.

#### Ekologie:

Výrobní závod je certifikován dle ČSN EN ISO 14001.

**HOT LINE:** +420 844 600 600

**Tel.** +420 272 110 111

**Fax:** +420 272 110 301

**www.knauf.cz**

**info-cz@knauf.com**

**KNAUF Praha, spol. s r. o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00**

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstruktivní, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za navržení a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby.

Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

**UPOZORNĚNÍ:** Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.