



FILL & FINISH LIGHT

Lehčená stěrka pro celoplošné finální tmelení

Popis výrobku:

Fill & Finish Light je směsí jemné dolomitové moučky, vinylového pojiva a zušlechťujících přísad. Knauf Fill & Finish Light je použitelný v bytové výstavbě, v kancelářských budovách, hotelech, školách, školkách apod. Tmel pro finální tmelení, stěrkování a spárování typ 3A podle EN 13963.

Vlastnosti:

- Hotový namíchaný tmel
- Vláčná konzistence
- Snadná zpracovatelnost
- Vhodné pro vytvoření stupně kvality sádrokartonových konstrukcí - Q2, Q3, Q4
- Vhodný pro nanášení válečkem
- Po zředění lze aplikovat bezvzduchovým stříkáním - airless
- Vysoká vydatnost
- Snadné broušení
- Dobrá přilnavost
- Ideální pro ocelové profily s papírovým krytím Knauf
- Reakce na oheň A2-s1,d0 podle EN 13963

Rozsah použití:

- Fill & Finish Light je univerzální stěrka pro vnitřní použití, která vysychá na vzduchu. Používá se pro finální dokončení povrchů sádrokartonových konstrukcí, omítek a betonů v interiéru. Nanáší se ručně nebo strojově v tloušťkách do 3 mm. Může být použita i pro spárování sádrokartonových desek, ale pouze desek s podélnou hranou AK. Pro vyztužení originálních nebo originálně řezaných spár desek je možno použít pouze papírovou výztužnou pásku nebo pásku Knauf KURT, nelze použít ostatní typy výztužných pásek. Sádrokartonové desky s hranou HRAK je nutno předem zatmelit tmelem Knauf Uniflott ve stupni kvality Q1. Tmel je vhodný pro lepení a tmelení ochrany rohů s ocelovou výztuhou Knauf Göppinger, Knauf Dallas, Knauf Las Vegas nebo pružnou kovovou pásku s papírovým krytím Knauf Flexible Metal Tape a dále pro lepení a vyztužení rohů, ale vždy s papírovou výztužnou páskou nebo s páskou Knauf Kurt. Lepené rohy a spáry musí být vždy podtmeleny celoplošně a s dostatečným množstvím tmelu. V opačném případě budou vznikat bubliny na povrchu přetmelených míst.
- Pro stěrkování při renovaci ploch před tapetováním nebo aplikací barvy na sádrové a vápenocementové omítky.
 - Pro vystěrkování poškozených míst při opravách povrchů (např. drážek pro kabely vyplněné Knauf Rotband).
 - Pro celoplošné stěrkování sádrokartonových desek ve stupni kvality podle Q3 a Q4.
 - Vhodný pro tloušťku vrstvy od 0 - 3 mm.

Provedení

1. Podklad:

Podklad musí být suchý, únosný, pevný, rovný a čistý. Odstraňte případné látky ovlivňující přilnavost, např. prach, oleje nebo nečistoty. Sádrokartonové desky Knauf musí být spolehlivě upevněny na podkonstrukci a dále musí být suché, čisté a zbavené prachu v prostoru spár. Fill & Finish Light je vhodný i pro spárování sádrokartonových desek AK a pro originálně řezané hrany. Ostatní typy hran desek a jakékoli nerovnosti nad 3 mm s předstihem vyplňte sádrovým tmelem Knauf Uniflott. Vyplněné spáry musí vyschnout (další tmelení provádějte až za 24 hodin) a stěrka musí být dokonale vyběhena až k povrchu desky. V případě použití Fill & Finish Light na nenasákavých podkladech (např. latexové barvy, obklady) vyzkoušejte předem přilnavost na části plochy. Podle potřeby ošetřete povrch přípravkem Knauf Spezialhaftgrund. Nasákavé nebo srašující povrchy musí být opatřeny základním nátěrem Knauf Tiefengrund/Hloubková penetrace. Staré hliníkové a vápenné nátěry a nesoudržné povrchy musí být celoplošně odstraněny.

2. Příprava:

Materiál vždy, zcela a důkladně promíchejte. Tuhá a sedlá konzistence materiálu před rozmícháním není na závadu a je zcela běžná. Celý obsah kýble musí mít teplotu nad +10 °C, ponechte vždy výrobek v místnosti pozvolna prohřát na tuto teplotu. Míchání provádějte pomaloběžným míchadlem (max. 600 otáček/min.) a míchacím nástavcem vhodným pro míchání pastózních stěrkek do rovnoměrné homogenní konzistence, nejlépe Knauf Mixérem, který do míchané směsi nevhání vzduch. Obsah 20 kg kbelíku zředte max. 1 l vody, který přidávejte postupně po 250 ml za průběžného míchání (např. při aplikaci bezvzduchovým stříkáním – airless, případně pro aplikaci válečkem).

3. Stroje a vybavení:

Nářadí: nerezová lžice, hladítko, špachtle se šroubovákem, plochá špachtle. Pokud aplikujete tmel válečkem, použijte váleček s dlouhým vlasem, který lze úplně ponořit do kbelíku.

4. Spárování sádrových desek a kotvení profilů:

Vyplňte spáry, překryjte je papírovou výztužnou páskou nebo páskou Kurt a špachtli ho vtačte do vrstvy tmelu. POZOR: Používejte pouze Pásku výztužnou - papírovou nebo Knauf Kurt. Nepoužívejte skelné, samolepicí nebo sklo-textilní pásy. Fill & Finish Light musí být aplikovaný v min. tloušťce 0,5 – 1,0 mm a v celé ploše pod papírovou páskou. V případě, že by byla páska přiložena bez podtmelení nebo by byl tmel vytlačen špachtlí velkou silou a pod páskou by tak nezbyla min. tloušťka tmelu, došlo by při následném stěrkování ke vzniku bublin, trhlin a odtržení výztužné pásky. Před případným nanášením další vrstvy stěrkové hmoty musí předcházející vrstva vytvrdnout, resp. vyschnout (další tmelení provádějte min. až za 24 hodin). Zakryjte stěrkou také upevňovací prvky. Na ochranu hran a rohů použijte pouze speciální ocelové

profily s papírovým krytím Knauf „Dallas“, „Las Vegas“, „Göppinger“ nebo pružnou kovovou pásku s papírovým krytím Knauf Flexible Metal Tape. Fill & Finish Light musí být aplikovaný v min. tloušťce 0,5 – 1,0 mm a v celé ploše pod profilem. Nepoužívejte pozinkované, plastové, hliníkové nebo jiné typy profilů.

5. Doba zpracovatelnosti:

Materiál se vytvrzuje vysycháním v závislosti na vlhkosti vzduchu a okolní teplotě.

6. Teplota zpracování / klimatické podmínky:

Teplota materiálu, podkladu a vzduchu nesmí v průběhu zpracování a až do úplného vyschnutí klesnout pod +10 °C.

7. Upozornění:

Do tmelu Fill & Finish Light nepřidávejte jiné materiály. Zařízení a nářadí po použití ihned očistěte vodou. Pokud aplikujete tmel válečkem, použijte váleček s dlouhým vlasem, který lze úplně ponořit do kbelíku. Před nanášením další vrstvy a úpravou (tapetování, nátěrem apod.) je třeba povrch vždy dle potřeby vyběhnut (Broušení brusným papírem zrnitosti 180 – 240, případně vyšší), nejpozději do 4 dnů od nanášení a následně upravit a penetrovat podle technického listu následně aplikované vrstvy. Pro lepení následných povrchových úprav (tapet, apod.) používejte lepidla na bázi metylcelulózy.

Po vytapetování papírovými tapetami nebo tapetami ze skelné tkaniny a dále před natažením omítky s pojivky ze syntetické pryskyřice a omítek s celulóзовými vlákny zajistěte dostatečné větrání, které je nutné k dokonalému vyschnutí. Finální tmelení musí být vždy prováděno až po dokončení veškerých mokrych procesů (podlahy, omítky apod.) a dostatečném vyschnutí celé stavby. Schnutí závisí na tloušťce vrstvy a trvá cca 2,5 hod / mm (při 25 °C / 70% relativní vlhkosti vzduchu). Vždy se seznáme s informacemi v Bezpečnostním listu výrobku.

Skladování a manipulace:

Podmínky skladování:

Skladujte mimo dosah dětí, v neporušeném obalu, v suchém prostředí na dřevěném roštu, chraňte před vzdušnou vlhkostí, mrazem a přímým slunečním zářením. Teplota pro skladování musí být při teplotách +5 do +35 °C. Zpracujte do 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Přemrznutí stejně tak jako vysoká teplota a přímé sluneční záření výrazně snižují kvalitu výrobku.

Kvalita:

Podle EN 13963 podléhá výrobek první kontrole a dále trvalé kontrole prováděné ve výrobě. Výrobek je opatřen štítkem CE. Spárovací tmel pro sádrokartonové desky EN 13963, Tmel pro dvojí použití 3A. Třída reakce na oheň A2-s1,d0.

Technická data

Jsou stanoveny za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu 23 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu.		
Fill & Finish Light	Spotřeba kg/m ²	Vydatnost m ² /balení
Vyhlazení (na 1 mm tloušťky vrstvy)	1,2	16

Všechny hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na druhu podkladu. Zjistěte přesnou spotřebu pro konkrétní objekt.

▶ HOT LINE: +420 844 600 600	KNAUF Praha, spol. s r. o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00
▶ Tel. +420 272 110 111	Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za navržení a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby.
▶ Fax: +420 272 110 301	Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.
▶ www.knauf.cz	UPOZORNĚNÍ: Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.
▶ info-cz@knauf.com	